

FILAMP90 ECO PLUS (エムピー 90 エコプラス) : 炭化水素溶媒の無い、汚れ防止剤

用途

- ・汚れや染みから素材を保護
 - ・目地材、陶磁器や石スラブ、色付きセメントタイルにも使用可能
 - ・食卓の天板、キッチントップ、浴室にも最適
 - ・外装床などの清掃
 - ・残留錆の除去
- ・適応素材：本磨き磁器質タイル、人造大理石、大理石、御影石、天然石

特徴

- ・環境にとっても優しく、磁器質タイル・天然石・御影石の汚れ防止に最適です。
- ・浸透し吸水率を下げ、汚れがつきにくく日常清掃が容易にできます。
- ・表面の質感に影響を与えません。
- ・炭化水素溶剤不使用で環境に優しいトリートメント LEED[®] 認定商品です。
- ・無色透明の為、黄ばまず長年に渡り効果を持続できます。

使用方法

素材 手順	天然石 (水磨き)	天然石 (本磨き)	磁器質タイル・大理石 (本磨き)
step 1	全素材共通 ・MP90 ECO PLUS は希釈をせず、原液のままご使用ください。 ・適用素材の表面を完全に清掃（汚れ落とし洗浄、水洗い）し、素材表面、目地材を必ずしっかり乾かしてください。 ※step1 を怠りますと、保護剤の効果が損なわれ、ムラの原因になります。 MP90 ECO PLUS は、塗布後に (FILA 製品にて) 剥がすことは出来ません。		
step 2	全素材共通 MP90 ECO PLUS をペイントブラシやフリース生地にたっぷり含ませて、素材表面に均一に塗布してください。		
step 3	素材に吸収されず残った余分な MP90 ECO PLUS を、布やキッチンペーパーで拭き取ってください。拭き取り後、 4時間後 には軽歩行が可能になります。	MP90 ECO PLUS が十分に素材に染み込むまで、 約 10分 放置してください。	MP90 ECO PLUS が十分に素材に染み込むまで、 4時間 放置してください。
step 4	表面全体にムラが無く均一に MP90 ECO PLUS が塗布されているかを確認してください。ムラ等があった場合は、MP90 ECO PLUS を浸み込ませた布で素材の表面全体が、均一になるように (余分な液が残らないように) 作業をしてください。最後に、素材に吸収されず残った余分な MP90 ECO PLUS や埃が残らないように優しく拭き上げてください。拭き取り後、 4時間後 には軽歩行が可能になります。		

※天然石、人造大理石、色付きセメントタイルのメンテナンスについて：
MP90 ECO PLUS を塗布後、ご希望の表面仕上げにする為に、適切なワックス処理をして頂くことも可能です。

注 意：MP90 ECO PLUS を素材全体に塗布する前に、必ず目立たない小さな範囲で試験をして、素材への影響や効果を確認してください。大雨が予想される場合は、作業を控えてください。



炭化水素 (溶媒) 未使用
LEED[®] 認定

設計上代 (定価) : 1L ボトル 14,000 円
(15,400 円税込)

コーティングの有無での水滴の違い



希釈無しでの適用面積

製品 1L 当り

本磨き磁器質タイル	30 ~ 40 m ²
大理石、御影石、テラゾー	20 ~ 30 m ²
水磨き加工した石	10 ~ 20 m ²

※適用面積は、一面に一度施工した場合の参考数値です。

事前の注意：

- ・子供の手の届かない場所に保管。
- ・詳細取り扱い、下記及び別途記載欄にて確認の事。
- ・使用済の容器の破棄は環境に配慮し、関連法規その他ならびに地方自治体の基準に従ってください。
- ・屋外仕様の製品 (屋外での作業) については施工時に細心の注意を払ってください。
- ・主な注意点：床全体に適切な勾配がある事。伸縮目地を適切に入れ、零下の状態でも躯体の伸縮による亀裂が素材 (タイル) に影響が無い事等に注意して、施工してください。施工後の清掃をしっかりと行ってください。
- ・また、塗布作業中に、汚れが持ち込まれないよう作業現場状態や、天候にも十分に配慮してください。
- ・作業中は、必ず換気を十分に実施して下さい。換気を十分にすることで、溶液が適切に乾き、仕上がりが良くなります。
- ・大理石や石灰岩の石に FILA MP90 ECO PLUS を塗布しても、酸からは保護する事は出来ません。

製品使用・管理環境：

使用及び保管温度は 5 ~ 30°C にて保管及び使用の事。保管時は直射日光等が当たらない配慮をする事。
主成分：有機樹脂の水懸濁液

ラベル警告：

現在危険品として分類されておりません。ただし、下記の点には十分にご注意ください。



子供に注意



飲むな危険

技術的特徴：

外観：液体
色：乳白色
臭い：特異臭
密度：1.004 kg/L
水素イオン指数：9.9

当情報は弊社の最新の技術的専門知識と、現行の研究と試験に基づくものです。それに関わらず、弊社が管理できない状況下でのどのような提案も、常に適切な分析、テスト及び観察を必要とします。FILA 社は本製品の不適切な使用に対して、いかなる責任を負うことはありません。



株式会社アークテック (FILA 社日本総代理店)

OFFICE & SHOWROOM (完全予約制 営業時間 / 10:00 ~ 17:00 休業日 / 土日祝)
〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-10-50 SEED 花房山 407(OFFICE)、106(SR)
Tel: 03-5422-6491 Fax: 03-5422-6534 Mail: info@arc-tec.co.jp

建築仕上材・家具・照明 コンサルタント

Works : デザイン 材料輸入および製作 工事
Products : 磁器質タイル テラゾー テラコッタ
レンガ 自然石材 大理石モザイク 木製建具
鍛鉄 装飾ガラス 家具 照明 ラグ 塗壁材

<https://arc-tec.co.jp>